

ImagePerfect™ 2593 Ultra Clear Polymeric je potlačiteľná vysoko transparentná fólia, špeciálne navrhnutá pre okenné aplikácie, aplikácie na sklenených paneloch a zrkadlách. Tento materiál bol vyvinutý pre digitálnu tlač na veľkoformátových atramentových tlačiarnach a je vhodný pre tlač ekosolventnými, solventnými, UV vytvrdzovanými a latexovými atramentami.

## IP 2593

ImagePerfect™ 2593 Clear Window Film je vysoko transparentná fólia s polyesterovým podkladovým papierom. Poskytuje vysokú úroveň kvality tlače s výrazným textovým rozlíšením a široký farebný gamut zabezpečujúc plnofarebnosť grafiky a žiarivosť farieb. Nepotlačené časti materiálu poskytujú vyššiu úroveň jasnosti, lepšiu ako štandardné číre potlačiteľné materiály. Je ideálna pre dekoratívne aj funkčné aplikácie na skle vrátane aplikácií interiérového dizajnu, značiek, a reklamných príležitostí, POS/POP propagačná reklama a pre umiestňovanie informácií. Môže byť použitá na oknách kancelárií, seminárnych miestností, výstav, maloobchodov, nákupných centier, deliacich stenách, na vozidlách a na mnohých ďalších miestach, ako sú bary, reštaurácie, hotely, kasína, kiná, divadlá, športové arény, atď. Často sa používa v kombinácii s IP 2594 Blockout Vinyl Polymeric pre obojstrannú grafiku, s jednou aplikáciou. IP 2593 je vhodná pre interiérové aj exteriérové aplikácie, ale neodporúča sa pre okná so zabudovanými vykurovacími prvkami. Pri odstraňovaní niektorých aplikácií je vhodné použiť teplo.

Upozornenie: Prosím, uistite sa, že potlačená IP 2593 je pred ďalšou aplikáciou úplne suchá. Pred aplikáciou IP 2593 by mal byť povrch úplne suchý a čistý. Použitím IP Surface Cleaner (MIP1000) a bezvlákných utierok IP Surface Cleaning Cloths (MMS8373) zabezpečíte, že povrch bude suchý bez prachu a mastnoty. Pre mokré aplikácie použite, prosím, IP Magic Apply (MIPMAGICAPPLY1).

Špecifikácie	
POPIS	Polymerická fólia
FARBA	Číra lesklá
HRÚBKBA	80μ
HMOTNOSŤ	N/A
LEPIDLO	Solventné, akrylátové permanentné
LEPIVOSŤ	10N / 25 mm (Finat TM 1/24h)
PODKLADOVÝ PAPIER	Pieskovaný PET, 75μ
TEPLTNÝ ROZSAH	-30°C do +80°C
ŽIVOTNOSŤ (BEZ POTLAČE)	5 rokov
TRIEDA HORĽAVOSTI	B-s1, d0
SKLADOVATEĽNOSŤ	2 roky, 20°C / 50% vlhkosť
ODPORÚČANIE	Pre dosiahnutie optimálnej kvality sa uistite, že materiál bol do tlačiarne zavedený správne a nastavenie posuvu média bolo dokončené.

© Apríl 2020 Spandex Group. Technické špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky uvedené ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Informácie o fyzikálnych a chemických charakteristikách sú založené na testoch, ktoré pokladáme za spoľahlivé. Hodnoty tu uvedené sú typickými hodnotami a nie sú použiteľné ako presné technické charakteristiky. Sú poskytované len ako informácia bez garancie a nie sú súčasťou záruky produktu. Zákazníci musia pred použitím nezávisle posúdiť vhodnosť materiálu pre dané použitie. Všetky technické údaje môžu byť zmenené.

Životnosť sa vzťahuje na stredo európske klimatické podmienky. Skutočná trvanlivosť závisí na príprave povrchu, skutočných klimatických podmienkach, umiestnení produktu a údržbe aplikácie. Napr. v prípadoch, keď je aplikácia otočená na juh; v oblastiach s dlhotrvajúcimi vysokými teplotami ako sú juhoeurópske krajiny; v priemyselne znečistených oblastiach alebo vo vyšších nadmorských výškach exteriérová trvanlivosť bude znížená. Exteriérová trvanlivosť bude takisto znížená pre horizontálne aplikácie.

#### DIGITÁLNE MATERIÁLY:

Tlačové médiá musia byť pred ďalším spracovaním (napr. laminácia, rezanie, lakovanie, aplikácia) úplne suché. V opačnom prípade môže zostatkový solvent zmeniť špecifické vlastnosti produktu. Aby bol zaručený čo najlepší výsledok, mal by byť použitý príslušný profil ImagePerfect™ zodpovedajúci danému tlačovému médiu ImagePerfect™.